



## **ZAAK IMPER 8** **ACRÍLICO 100%** IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TÉRMICO DE ALTO DESEMPEÑO

### **CARTA TECNICA**

#### **Descripción del Producto**

Es un impermeabilizante emulsionado de alto desempeño elaborado a base de resina estiren-acrítica de la mejor calidad, soluble en agua, su contenido de partículas cerámicas lo hacen altamente reflectivo, aislante térmico y evita el paso del agua, para proteger techos de concreto, lamina y madera, con una larga duración.

#### **Características**

Alta reflectancia a la luz en color blanco  
Ecológico  
Reduce la temperatura en color blanco  
Aplicación en frio  
Extraordinaria Elongación  
100% Impermeable, alta protección.  
Excelente adherencia  
Inhibe el ataque de hongos  
Resistente a la degradación por cambios de temperatura y rayos UV (intemperismo)  
Excelente resistencia a álcalis

#### **Usos**

Zaak Imper 8 es un impermeabilizante que protege, decora y reduce la temperatura en cualquier tipo de superficie, se recomienda utilizar malla de refuerzo, sobre todo en uniones, pretiles y lozas de acabado rústico, ideal para eliminar filtraciones de agua en lozas, para superficies metálicas deberá de utilizar previamente nuestros primarios anticorrosivos Strukto.

#### **Especificaciones**

**Diluyente:** No diluir

**Color:** Blanco, Rojo Óxido

**pH:** 8.5 – 9.5

**Secado:** tacto 2 a 4 hrs. a 25°C  
duro 24 hrs.  
total 14 días

Recubrir una vez que haya secado al tacto la primera mano.

**Sólidos en peso:** 60% - 62% según color

**Rendimiento teórico:** 0.9 a 1 m<sup>2</sup>/l a dos manos entrecruzadas (17 milésimas secas) (el rendimiento varia según superficie)

**Reflexión del Sol:** 94%

**Elongación:** Mayor a 500%

**Acabado:** Semi-mate

**Absorción de agua:** 16.5 máximo

**Aplicación:** Con rodillo y/o cepillo.

**Tiempo de almacenamiento:**  
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

**Presentación:** 4.0 L, 19.0 L y 200 L.



## ZAAK IMPER 8 ACRÍLICO 100% IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TÉRMICO DE ALTO DESEMPEÑO.

### Preparación de la superficie

**ACERO:** En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario Strukto No. 1 o Strukto No. 2 según los requerimientos de secado.

**MAMPOSTERÍA:** La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, impermeabilizante suelto, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

En caso de existir alcalinidad deberá de neutralizar superficie con una solución de ácido muriático del 5% al 10% en agua, dejar secar y aplicar ZAAK IMPER 8. Si desea fondear, utilice 2 Lt de ZAAK IMPER 8 diluidos con 7 Lt de agua y aplique la mezcla uniformemente. Resane todas las grietas con ZAAK CEMENTO PLASTICO.

**MADERA:** Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Se deberá aplicar un primario apropiado según el uso, pudiendo utilizar Polybar P No. 1 o a base de nitrocelulosa

### Aplicación

**Condiciones:** Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el impermeabilizante esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

**Equipo de aplicación:** Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 30% como máximo, pudiendo utilizar una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo, deje secar 1 hora entre mano y mano.

### Advertencias

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico.

### Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544